

Kiehl-Basic-Oil

Huile d'imprégnation

- ▶ À base de matières premières renouvelables
- ▶ Avive la couleur selon le type de sol
- ▶ Exempt de parfums
- ▶ Durcissement oxydatif, laisse respirer la surface
- ▶ Pouvoir gommant élevé



Domaine d'application

Pour l'huilage de base et d'entretien de surfaces en bois ainsi que de pierres naturelles et reconstituées. Ne pas appliquer sur les surfaces vitrifiées, protégées et cirées. Utilisation possible sur chape et béton.

Application

Avant toute première application, vérifier la résistance du matériau sur une surface peu visible. Une adhérence et un aspect impeccables ne sont garantis que sur des surfaces propres, exemptes d'agent de démoulage et préparées de manière appropriée. Secouer le produit avant utilisation. La température du sol et du produit doit se situer entre 15 °C et 25 °C. Éviter les courants d'air durant le traitement et le séchage. Bien aérer les locaux après le séchage.

Préparation des surfaces :

Les surfaces en parquet doivent être effleurées (Kiehl-Legno-Pad) avant le traitement. Éliminer la poussière produite. Sur les surfaces en pierre, effectuer un décapage au mouillé.

Huilage de base (imprégnant) :

Après la préparation des surfaces, répartir le produit pur à l'aide du rouleau KIEHL et laisser agir pendant 30 minutes. Éliminer soigneusement l'huile non absorbée à l'aide d'une raclette résistant aux solvants et retirer à l'aide de linges en coton ou similaires. Sécher ensuite la surface à l'aide de la monobrosse et d'un disque de finition KIEHL. Un nouveau cycle de lustrage est conseillé après 2-12 heures de séchage. Accessible et essuyable après env. 3 jours. Consommation : 80,0–120,0 ml/m².

Huilage d'entretien (imprégnant) :

Utiliser le produit pur.

Accessible et essuyable après env. 24 heures. Consommation : 20,0–40,0 ml/m².

Méthode spray :

Utiliser le produit pur.

Traiter à l'aide d'un vaporisateur et d'une monobrosse (env. 150 tr/min). Accessible et essuyable après env. 12 heures.

Consommation : 10,0–20,0 ml/m².

Nettoyage des ustensiles : Kiehl-Wax-Ex.



Indications

Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés par une utilisation non appropriée du produit. Produit non destiné au consommateur final selon (UE) 2019/771 art. 2. Protéger du gel. Risque d'inflammation spontanée des huiles à durcissement oxydatif en contact avec de la poussière de bois, des chiffons, disques et autres ustensiles absorbants. C'est pourquoi ces ustensiles doivent être imbibés d'eau et éliminés dans un contenant hermétiquement fermé. Respecter les dispositions locales d'élimination de déchets. Bien refermer les bidons entamés et les utiliser rapidement.

Composition

Solvants hydrosolubles, Siccatis, Huiles d'entretien, résines à fort pouvoir mouillant.

Référence	Unité de conditionnement (UC)	Nombre UC par palette
j222105	Carton de 2 bidons de 5 L	56